

**ПОЛОТНО  
НЕТКАНОЕ  
ТЕРМОСКРЕПЛЕННОЕ**

**СПАНБОНД**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ТУ 8390 – 157- 00204027-2009**

**Технические параметры**

Наименование показателя	Номинальная поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>												
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	100-119	120-129	140-149	160
1 Допустимые отклонения от номинальной поверхностной плотности, %	± 10												
2 Разрывная нагрузка, Н/5 см													
не менее	20	30	50	60	90	100	110	130	150	160	180	200	220
по длине	10	15	25	40	50	60	80	90	100	110	120	140	160
по ширине													
3 Удлинение при разрыве, %													
не более	80	90	90	110	120	120	120	120	140	140	140	140	140
по длине	80	90	90	110	120	120	120	120	140	140	140	140	140
по ширине													

ООО Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот»  
Россия, 301212, Тульская область, Щекинский район,  
р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, д. 7  
тел.: +7 (48751) 9-67-81, факс: +7 (48751) 9-66-95, 9-67-78

[www.n-azot.ru](http://www.n-azot.ru)

## **Общие сведения**

Полотно может производиться из полипропилена окрашенным, неокрашенным, светостабилизированным, с антистатическими свойствами.

Полотно не подвержено гниению, плесени, действию вредителей и не оказывает вредного воздействия на организм человека, устойчиво к агрессивным (кислым и щелочным) средам.

## **Применение**

Предназначено для использования в сельском хозяйстве, строительстве, при изготовлении товаров народного потребления.

## **Упаковка**

Полотно наматывают на картонно-бумажные гильзы.

Выпускается в рулонах шириной от 800 до 3200 мм, упакованных в стрейч-пленку или полиэтиленовую пленку.